

Technický list

2 K**WARNEX PRO****řada 44**

Popis produktu	:	Warnex Pro je modifikovaný dvoukomponentní polyuretanový systém. Je bez rozpouštědel a změkčovadel.	
Poměr míchání	:	A (Iso) : B (Resin) 1 / 1 dle objemu	
Stupeň lesku	:	lesk	
Tloušťka	:	Ca. 1,04 g/ m ³	
Teoretická vydatnost	:	1,92 m ² /kg (0,5 mm) 0,96 m ² /kg (1 mm) 0,32 m ² /kg (3 mm)	
Viskozita při 25 ° C	:	Složka A (Iso)	500 mPas
		Složka B (Resin)	1400 mPas
Shore D tvrdost	:	>40	
Pevnost v tahu	:	>18 MPa	
Natažení při 23° C	:	>300%	
Parametry zpracování	:	Vyhřívané dvou komponentní vysokotlaké stříkací zařízení	
Teplota	:	Složka A (Iso)	~ 80 ° C
		Složka B (Resin)	~ 75 ° C
Tlak materiálu	:	Složka A+B	> 135 bar

- Výhody:**
- žádné VOC
 - Ochrana dřeva/ bez dírek
 - Aplikace v jednom kroku od 1 do 3 mm, nebo více
 - Jako vhodnou protiskluzovou vrstvou, bez přídavku plniv
 - Excelentní fyzikální vlastnosti
 - Úplná ochrana i ve složitých konstrukcích

- Sušení:**
- Zasychání proti prachu 20-30sek.
 - Pro montáž: 3 min.
 - 90% úplné mechanické a chemické odolnosti : 24 hod.
 - Přelakovatelnost: max. 6. Hodin

V závislosti na parametrech, jako je vzduch nebo teplota objektu, tloušťka vrstvy, relativní vlhkosti a proudění vzduchu.



Podklad:

Jako jeden nátěr na dřevo jako je MDF, březová překližka, dřevotříska
U plastů je prováděna zkouška přilnavosti u jednotlivých případů
U kovů je nutný základní nátěr

Skladování:

Chránit před mrazem, horkem a přímým slunečním zářením chránit,
max. 9 měsíců v originálních uzavřených nádobách.

